


GEGEVENSBLAD

soni 485

Wie de hemelbekleding van zijn tractor wil vernieuwen, kiest met soni 485 voor een hoogwaardig akoestisch materiaal dat is ontwikkeld voor gebruik in landbouwmachines.

De PUR-akoestische plaat combineert krachtige geluidsabsorptie met een robuust, afwasbaar kunstleren oppervlak – perfect voor veeleisende toepassingen in de landbouw.



TECHNISCHE GEGEVENS

BRANDCLASSIFICERING	▶ Er wordt voldaan aan de automotive standaard FMVSS 302, DIN 75200 met betrekking tot de brandbaarheid ▶ ISO 3795, verbrandingssnelheid < 100 mm/min
TEMPERATUURBESTENDIGHEID	▶ -40°C tot +100°C
WARMTEGELEIDING EN 12667	▶ ≤ 0,037 W/(m·K) bij 10°C

AFMETINGEN

PRODUCT	DIKTES / TOLERANTIE [mm]	PLAATGOEDEREN [mm]	BASISGEWICHT PER PLAAT
485	20 ± 1	1450 X 1000	1,4 kg

OPMERKING


- ▶ soni 485 wordt opgerold geleverd en moet direct na ontvangst worden uitgerold en plat worden opgeslagen. Langdurige opslag in opgerolde toestand kan leiden tot afdrucken in het kunstleren oppervlak.
- ▶ Alleen verkrijgbaar als NK-variant (niet zelfklevend).

VOORDELEN

- ▶ Decoratief oppervlak, voor gebruik in het zichtbare gebied
- ▶ Slijtvast, vuilafstotend en gemakkelijk te reinigen oppervlak
- ▶ Eenvoudig op maat te snijden met een stanleymes
- ▶ Eenvoudige montage: soni 485 kan worden bevestigd met een in de bouwmarkt verkrijgbare contact- of spuitlijm. Het is belangrijk dat de lijm een temperatuurbestendigheid van minimaal +80 °C heeft.

GELUIDSABSORPTIE IMPEDANTIEBUIS

- ▶ Gebaseerd op DIN EN 10 534-2



TOEPASSINGEN

- ▶ Ons akoestisch schuim soni 485 wordt met succes gebruikt voor geluidsisolatie in voertuiginterieurs. Het voldoet aan de brandnormen die vereist zijn voor de voertuigbouw volgens FMVSS 302 en DIN 75200. soni 485 is onze innovatieve oplossing voor de akoestische en optische optimalisatie van bestuurderscabines in landbouwmachines. Dankzij zijn geluidsabsorberende eigenschappen zorgt soni 485 voor een aanzienlijk stillere werkomgeving in de cabine – ideaal voor lange werkdagen op het veld.



LET OP ONZE VERWERKINGS-/OPSLAGINSTRUCTIES

Alle gegevens zijn gemiddelde waarden en worden naar ons beste weten verstrekt. Ze zijn echter niet bindend en in alle gevallen is aansprakelijkheid voor schade en nadelen, van welke aard dan ook, eveneens met betrekking tot eigendomsrechten van derden, uitgesloten. Ze ontlasten de koper niet van zijn eigen verplichting om te controleren en te testen. Technische wijzigingen voorbehouden.

Cellofoam International GmbH & Co. KG
Business unit soniflex
sales@soniflex.de
www.soniflex.de

VERSIE 10/25

Verkooppartner voor Zwitserland
soniflex Zwitserland
einkauf@soniflex.ch
www.soniflex.ch